

B130EV

Near edge

Wachs-Harz

Schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Höhe Hitzbeständigkeit bis 110°C.
- Geeignet für viele Etikettenmaterialien: Papier, gestrichenes/beschichtetes Papier, PET/PP/PE/PVC...
- Die Ricoh-speziale Rückseitenbeschichtung dient dem zuverlässigen Zusammenspiel mit den Thermoköpfen.

ANWENDUNGSBEREICHE



Tags



Etiketten



Transport / Lagerung /
Logistik

RAHMENBEDINGUNGEN

Einsatzbedingungen: 5 bis 40°C und 10 bis 95% RF.

Lagerdauer: 24 Monate nach Produktionsdatum.

Lagerbedingungen: Innenraum, hohe Temperatur (wie z.B. neben einer Hitzequelle), hohe Feuchtigkeit sowie direkt Sonnenlicht vermeiden.

ZERTIFIKAT / REGISTRIERUNG / RICHTLINIEN

- TSCA (Toxic Substances Control Act)
- RoHs
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH
- Lebensmittelecht

Für weitere Infos, wenden Sie sich an uns.

ISEGA




FOLIE EIGENSCHAFTEN

Schmelzpunkt: 65°C

PET Dicke (Trägermaterial): 4,5µm

Reibungsfaktor: < 0,045



Gesamtdicke: < 9µm

Reißfestigkeit: > 200N/mm²

Übertragungsdichte: 0,65mini

DRUCK EIGENSCHAFTEN

max. Druckgeschwindigkeit: 12IPS

	Gestrichenes Papier	Beschichtetes Papier	PET	PP	PE	PVC
Kompatibilität	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bild Schwärze	1,50	1,76	1,77	1,89	2,08	1,47

Bemerkung: Die Glätte des Materials muss mind. 200s (BEKK) betragen.

Bildauflösung auf Papier:

Mindestgrösse: - Linie: 0,1mm
- Zeichen: 1,5mm

Bildauflösung auf Folie:

Mindestgrösse: - Linie: 0,1mm
- Zeichen: 1,0mm

BESTÄNDIGKEIT DES DRUCKBILDES

TESTS

Wischen in 30°C Umgebung

Wischen mit Karton
(Gewicht 1kg - 50 Zyklen)

Hitze (110°C)

Hitzeverlauf 3,6kgF/cm²

Kratzfestigkeit

50 Zyklen mit gummibeschichtetem
Testgerät

Licht

Xenon Lampe 650W/m²

Wasser

24 St. im Wasser

ERGEBNISSE


ANSI > B

Kein Transfer des
Bildes auf die Watte

ANSI > B

ANSI A

ANSI A




B130EV Beständigkeit

5: Keine Schaden

0: Gelöscht

 B130EV auf Papier

 B130EV auf Filmmaterial

Anmerkung: Die Werte gelten nur als Information. Die Tests sind mit der Ricoh Testmethode unter optimalen Bedingungen durchgeführt worden.